

Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"  
 Юридический адрес и адрес производства:  
 Российская Федерация, город Рязань  
 390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8  
 e-mail: RNPК@rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 31100440 QM08  
 Срок действия сертификата: до 30.06.2018

Испытательная лаборатория  
 Акционерного общества "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"  
 390011, Россия, Рязанская область, Южный Промузел, Рязань, дом 8  
 e-mail: RNPК@rosneft.ru, ZAAsulova@rosneft.ru  
 тел.: +7 (4912) 93-32-40, +7 (4912) 93-33-03, факс: +7 (4912) 93-30-84  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK40  
 Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен



КОПИЯ

**ПАСПОРТ № 08327**  
**Битум нефтяной строительный марки БН 90/10**

Сертификат соответствия РОСС RU.MT23.H00390  
 Срок действия - по 29.05.2017



Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:  
 ГОСТ 6617-76 "Битумы нефтяные строительные. Технические условия"  
 Код ОКПД 2 19.20.42.124  
 Номер партии: 08327  
 Дата изготовления: 04.04.2017  
 Размер партии (масса): 300 тонн  
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): емкость № Е-3  
 Уровень наполнения: 6500 мм  
 Дата отбора пробы: 04.04.2017  
 Дата проведения испытаний: 04.04.2017  
 Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 04.04.2017 № 3165

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 6617-76	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 11501	5 - 20	9
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	90 - 105	100
3	Растяжимость при 25°C, см	ГОСТ 11505	не менее 1,0	3,1
4	Растворимость, %	ГОСТ 20739	не менее 99,50	99,94
5	Изменение массы после прогрева, %	ГОСТ 18180	не более 0,50	0,08
6	Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	не ниже 240	300
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Следы

**Заключение:** Битум нефтяной строительный марки БН 90/10 соответствует требованиям:

- ГОСТ 6617-76 "Битумы нефтяные строительные. Технические условия".

**Дополнительная информация:**

- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;

- гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

М.П.

Оператор технологической установки 19/5  
 (Доверенность № 423 от 29.12.2016 г.)  
 Дата выдачи паспорта: 04.04.2017 22:51

подпись

А.В. Коровин

КОПИЯ