

Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"  
 Юридический адрес и адрес производства:  
 Российская Федерация, город Рязань  
 390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8  
 e-mail: RNPК@rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 31100440 QM08  
 Срок действия сертификата: до 30.06.2018

Испытательная лаборатория  
 Акционерного общества "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"  
 390011, Россия, Рязанская область, Южный Промузел, Рязань, дом 8  
 e-mail: RNPК@rosneft.ru, ZAAsulova@rosneft.ru  
 тел.: +7 (4912) 93-32-40, +7 (4912) 93-33-03, факс: +7 (4912) 93-30-84  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK40  
 Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен



КОПИЯ

**ПАСПОРТ № 07017**  
**Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90**

Сертификат соответствия РОСС RU.MT23.H00407  
 Срок действия - по 10.02.2018



Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:  
 ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия"  
 Код ОКПД 2 19.20.42.121  
 Номер партии: 07017  
 Дата изготовления: 21.03.2017  
 Размер партии (масса): 300 тонн  
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): емкость № Е-5  
 Уровень наполнения: 6500 мм  
 Дата отбора пробы: 21.03.2017  
 Дата проведения испытаний: 21.03.2017  
 Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 21.03.2017 № 2649

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11501	61 - 90 не менее 20	77 22
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 47	48
3	Растяжимость, см: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11505	не менее 55 не менее 3,5	100 3,7
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507	не выше -15	-20
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	не ниже 230	300
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 11506	не более 5	4
7	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245	От -1,0 до +1,0	-0,71

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 60/90 соответствует требованиям:

- ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия".

**Дополнительная информация:**

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011);
- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

М.П.

Оператор технологической установки 19/5 \_\_\_\_\_ М.М. Копьев  
 (Доверенность № 423 от 29.12.2016 г.) подпись  
 Дата выдачи паспорта: 21.03.2017 11:06

КОПИЯ