



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
e-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008
№ 31100542 QM08; срок действия сертификата: до 14.09.2018

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A528
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

ПАСПОРТ № 1905

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ МАРКИ БНД 70/100

Декларация о соответствии № TC N RU Д-RU.CC06.B.00002
Срок действия - по 29.08.2019



Обозначение документов, устанавливающих требования на продукт:
ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы
нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Код ОКП: 0256120303
Номер партии: 1
Дата изготовления: 20.05.2017
Размер партии (масса): 170 тн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Куб № 13
Уровень наполнения: 850 см
Дата отбора пробы: 20.05.2017
Дата проведения испытаний: 21.05.2017
Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 2753 от 21.05.2017

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1мм	ГОСТ 33136	71-100	77
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142	не ниже 47	49
3. Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138	не менее 3,7	4,4
4. Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143	не выше -18	-23
5. Температура вспышки, °C	ГОСТ 33141	не ниже 230	290
6. Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140	не более 0,6	0,1
7. Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140 ГОСТ 33142	не более 7	6

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует требованиям:

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 827);
- ГОСТ 33133-2014

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510;
- срок гарантийного использования битума не менее 12 месяцев с момента изготовления;
- паспорт безопасности РПБ № 05766600-02-43035, действителен до 01.08.2021;
- продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной DQS (ООО «ДЭКУЭС») и соответствующей требованиям ISO 9001:2008 (допустимое исключение п.7.5.1f в части деятельности по доставке и после поставки продукции).



Диспетчер цеха № 10
(Доверенность № 108/17 от 01.01.17)

Дата выдачи паспорта: 21.05.2017

Савина Н. А.

СТАНДАРТНЫЙ