



Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, 150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130;
e-mail: post@yanos.slavneft.ru;
телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
ISO 9001:2008 №14.0729.026, срок действия до 11.07.2017

Испытательная лаборатория нефтепродуктов ЦЗЛ
150023, г. Ярославль, Московский проспект, дом 130;
Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»
e-mail: post@yanos.slavneft.ru; телефон/факс: (4852)49-81-00/40-76-76
Аттестат аккредитации № RA.RU.22HX06
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен

ПАСПОРТ № 235

Битум БНД-У 100/130 "Битурокс"

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
ТУ 0256-001-50945912-2002 с изменением 1 "Битум нефтяной
дорожный улучшенный "Битурокс". Технические условия"
Код ОКПД 2 19.20.42.121

Сертификат соответствия № РОСС RU.НХ10.Н03364 №1816963
Срок действия - по 16.12.2018

Номер партии: 6
Дата изготовления: 30 марта 2017 г.
Размер партии (масса): 303 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): E-02
Дата отбора пробы: 30 марта 2017 г.
Дата проведения испытаний: 30 марта 2017 г.
Паспорт выдан на основании протокола испытаний № 741473 от 30 марта 2017 г.



№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТУ 0256-001-50945912-2002	Фактическое значение
1.	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ11501	100 - 130	100
2.	Глубина проникания иглы при 0°C, 0,1 мм	ГОСТ11501	не менее 28	28
3.	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ11506	не ниже 44	45
4.	Растяжимость при 25°C, см	ГОСТ11505	не менее 90	100
5.	Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ11505	не менее 5.0	5.1
6.	Температура хрупкости, °C	ГОСТ11507	не выше -23	-25
7.	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	ГОСТ4333	не ниже 230	257
8.	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ18180, ГОСТ11506, по п.5.2.7 ТУ 0256-001-50945912	не более 5	5
9.	Индекс пенетрации	по приложению 2 ГОСТ 22245	от -1.0 до +1.0	-0.8

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий улучшенный БНД-У 100/130 "Битурокс" **соответствует требованиям:**
- ТУ 0256-001-50945912-2002 с изменением 1" Битум нефтяной дорожный улучшенный "Битурокс". Технические условия"

Дополнительная информация:

- транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления ;
- область применения битума в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)



Начальник лаборатории масел и битумов
Лаборант химического анализа

Дата выдачи паспорта

И.А. Смирнова
Г.П. Петина

И.А. Смирнова
Г.П. Петина

30 марта 2017 г.