



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
e-mail: sekr@nknprz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008
№ 31100542 QM08; срок действия сертификата: до 14.09.2018

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknprz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A528
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

ПАСПОРТ № 1070

БИТУМ НЕФТЯНОЙ КРОВЕЛЬНЫЙ МАРКИ БНК 40/180

Сертификат соответствия №РОСС RU.АГ78.Н01730
Срок действия - по 28.07.2019

Обозначение документов, устанавливающих требования на продукт:

ГОСТ 9548-74 с изменениями 1-5 «Битумы нефтяные кровельные.».

Код ОКПД 2: 19.20.42.123

Код ОКП: 0256220202

Номер партии: 36

Дата изготовления: 21.03.2017

Размер партии (масса): 158 тн

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Куб № 6

Уровень наполнения: 790 см

Дата отбора пробы: 21.03.2017

Дата проведения испытаний: 22.03.2017

Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 1524 от 22.03.2017

Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 9548-74	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1мм	ГОСТ 11501	160 - 210	190
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	37 - 44	40
3. Растворимость в толуоле или хлороформе, %	ГОСТ 20739	не менее 99,5	99,85
4. Изменение массы после прогрева, %	ГОСТ 18180	не более 0,80	0,44
5. Глубина проникания иглы при 25 °С в остатке после прогрева, % от первоначальной величины	ГОСТ 11501	не менее 60	61
6. Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	не ниже 240	286
7. Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	следы

Заключение: Битум нефтяной кровельный марки БНК 40/180 соответствует требованиям:

-ГОСТ 9548-74 с изменениями 1-5.

Дополнительная информация:

- хранение и транспортировка по ГОСТ 1510;

- гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления;

- растворимость в толуоле или хлороформе и массовую долю парафина определяют периодически не реже одного раза в 3 месяца;

- паспорт безопасности РПБ № 05766600-02-38086, действителен до 20.05.2020;

- продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной DQS (ООО «ДЭКУЭС») и соответствующей требованиям ISO 9001:2008 (допустимое исключение п.7.5.1f в части деятельности по доставке и после поставки продукции).



Диспетчер цеха № 10

(Доверенность № 110/17 от 01.01.17)

Дата выдачи паспорта: 22.03.2017

Харлаева Е. А.

Харлаева Е. А.

СТАНДАРТНЫЙ