

Акционерное общество "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"  
 Юридический адрес и адрес производства:  
 Российская Федерация, город Рязань  
 390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8  
 e-mail: RNPК@rosneft.ru, тел.: +7 (4912) 93-32-40, факс: +7 (4912) 93-30-84

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2008 № 31100440 QM08  
 Срок действия сертификата: до 30.06.2018

Испытательная лаборатория  
 Акционерного общества "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"  
 390011, Россия, Рязанская область, Южный Промузел, Рязань, дом 8  
 e-mail: RNPК@rosneft.ru, ZAAsulova@rosneft.ru  
 тел.: +7 (4912) 93-32-40, +7 (4912) 93-33-03, факс: +7 (4912) 93-30-84  
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21HK40  
 Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен



**ПАСПОРТ № 09088**

**Битум нефтяной кровельный марки БНК-40/180**

Сертификат соответствия РОСС RU.МТ23.Н00431  
 Срок действия - по 06.07.2019

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:  
 ГОСТ 9548-74 "Битумы нефтяные кровельные. Технические условия"  
 Код ОКПД 2 19.20.42.123  
 Номер партии: 09088  
 Дата изготовления: 13.04.2017  
 Размер партии (масса): 300 тонн  
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): емкость № Е-2  
 Уровень наполнения: 6500 мм  
 Дата отбора пробы: 13.04.2017  
 Дата проведения испытаний: 13.04.2017  
 Паспорт выдан на основании: протокола испытаний от 13.04.2017 № 3479



№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 9548-74	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 11501	160 - 210	204
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 11506	37 - 44	39
3	Растворимость в толуоле или хлороформе, %	ГОСТ 20739	не менее 99,50	99,91
4	Изменение массы после прогрева, %	ГОСТ 18180	не более 0,80	0,09
5	Глубина проникания иглы при 25°C в остатке после прогрева, % от первоначальной величины	ГОСТ 11501	не менее 60	75
6	Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	не ниже 240	316
7	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	Следы

**Заключение:** Битум нефтяной кровельный марки БНК-40/180 соответствует требованиям:

- ГОСТ 9548-74 "Битумы нефтяные кровельные. Технические условия".

**Дополнительная информация:**

- маркировка, транспортирование и хранение по ГОСТ 1510;  
 - гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления.

М.П.

Оператор технологической установки 19/5  
 (Доверенность № 423 от 29.12.2016 г.)  
 Дата выдачи паспорта: 13.04.2017 23:14

А.В. Филимонов  
 подпись

КОПИЯ