



РОСНЕФТЬ

Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес: Российская Федерация, 443004, г. Самара,
ул. Грозненская, 25
e-mail: sekr@knpz.rosneft.ru тел. (846) 307 32 18

Сертификат по системе менеджмента качества № 31100475 QM08
Срок действия: до 18.08.2018 г.

Центральная заводская лаборатория - Отдел технического контроля
443004, г. Самара, ул. Грозненская, 25
Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU. 0001.515718
Срок действия: без ограничения

ПАСПОРТ № 589

Сертификат соответствия
№ РОСС RU. АГ78. Н01731
Срок действия: по 01.08.2019 г.



Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов СБ 20/40

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
ГО 00151807-011-2009 "Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов. Технические условия"
Код ОКПД 2 - 19.20.42.190
Номер партии: 589
Дата изготовления: 21.02.2017 г.
Размер партии (масса): 1 633,00
Место отбора проб (по ГОСТ 2517): резервуар 308
Уровень наполнения: 1 032,50
Дата отбора пробы: 21.02.2017 г.
Дата проведения испытания: 21.02.2017 г.
Паспорт выдан на основании протокола испытаний № 592 от 21.02.2017 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Нормы по СТО 00151807-011-2009	Фактическое значение
1	Вязкость условная при 80°C с диаметром отверстия 5 мм, с	ГОСТ 11503	20-40	25
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	не ниже 190	274
3	Массовая доля воды	ГОСТ 2477	следы	следы
4	Плотность при 20°C, г/см³	ГОСТ 3900	0,970-0,995	0,9844
5	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 20	26

Заключение: Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов СБ 20/40 по СТО 00151807-011-2009 соответствует требованиям: СТО 00151807-011-2009 "Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов. Технические условия"

Дополнительная информация:
Транспортирование и хранение - по ГОСТ
Фактический срок хранения - 1 год со дня изготовления.



Для
МПС
(Печать предприятия)

СТАНДАРТНЫЙ

Начальник смены цеха № 10 И.В. Хабарова
(доверенность № 131 от 25.03.2016)

Дата выдачи паспорта 21.02.2017 г.





РОСНЕФТЬ

Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес: Российская Федерация, 443004, г. Самара,
ул. Грозненская, 25
e-mail: sekr@knpz.rosneft.ru тел. (846) 307 32 18

Сертификат по системе менеджмента качества № 31100475 QM08
Срок действия: до 18.08.2018 г.

Центральная заводская лаборатория - Отдел технического контроля
443004, г. Самара, ул. Грозненская, 25
Акционерное общество "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Аттестат аккредитации лаборатории № РОСС RU. 0001.515718
Срок действия: без ограничения

ПАСПОРТ № 578

Сертификат соответствия
№ РОСС RU. АГ78.Н01731
Срок действия: по 01.08.2019 г.



Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов СБ 20/40

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
ГО 00151807-011-2009 "Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов. Технические условия"
Код ОКПД 2 - 19.20.42.190
Номер партии: 578
Дата изготовления: 20.02.2017 г.
Размер партии (масса): 154,60
Место отбора проб (по ГОСТ 2517):
а/цН498НЕ17040,17160,М953УМ17340,17060,17440,Р091УЕ17000,16940,С539НО17260,17360
Уровень наполнения: 0,00
Дата отбора пробы: 20.02.2017 г.
Дата проведения испытания: 20.02.2017 г.
Паспорт выдан на основании протокола испытаний № 582 от 20.02.2017 г.

№	Наименование показателя	Метод испытания	Нормы по СТО 00151807-011-2009	Фактическое значение
1	Вязкость условная при 80°C с диаметром отверстия 5 мм, с	ГОСТ 11503	20-40	30
2	Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	не ниже 190	274
3	Массовая доля воды	ГОСТ 2477	следы	следы
4	Плотность при 20°C, г/см³	ГОСТ 3900	0,970-0,995	0,9882
5	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 20	30

Дополнительные требования (письмо ООО "РН-Битум" вех. № РНБ-2119 от 30.09.2016 г.)

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма	Фактическое значение
0				

Заключение: Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов СБ 20/40 по СТО 00151807-011-2009 соответствует требованиям: СТО 00151807-011-2009 "Сырье для производства нефтяных вязких дорожных битумов. Технические условия"

Дополнительная информация:
Транспортирование и хранение по ГОСТ
Срок хранения - 1 год со дня изготовления.



СТАНДАРТНЫЙ

Начальник смены цеха № 10 _____ Л.И. Жукова
(доверенность № 237 от 30.12.2016)

Дата выдачи паспорта 20.02.2017 г.

