



Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"  
Юридический адрес и адрес производства:  
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12  
e-mail: [sekr@nknpz.rosneft.ru](mailto:sekr@nknpz.rosneft.ru), т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2015  
№ 311100542 QM15; срок действия сертификата: до 02.09.2021

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)  
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, 12  
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"  
e-mail: [sekr@nknpz.rosneft.ru](mailto:sekr@nknpz.rosneft.ru), т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80  
Аттестат аккредитации № RA.RU.21A628  
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

## ПАСПОРТ № 655

### БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ МАРКИ БНД 70/100

Декларация о соответствии № ТС N RU Д-РУ.С006.В.00002  
Срок действия - по 29.08.2019

Обозначение документов, устанавливающих требования на продукт:

ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие.

Технические требования».

Код ОКПД 2: 19.20.42.121

Код ОКП: 0256120303

Номер партии: 124

Дата изготовления: 12.02.2019

Размер партии (масса): 160 тн

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Куб № 4

Уровень наполнения: 800 см

Дата отбора пробы: 12.02.2019

Дата проведения испытаний: 12.02.2019

Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 1038 от 12.02.2019



Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25°C, 0.1мм	ГОСТ 33136-2014	71-100	82
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 33142-2014	не ниже 47	48
3. Растяжимость при 0°C, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 3.7	3.8
4. Температура хрупкости, °C	ГОСТ 33143-2014	не выше -18	-23
5. Температура вспышки, °C	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	295
6. Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0.6	0.3
7. Изменение температуры размягчения после старения, °C	ГОСТ 33140-2014	не более 7	7

**Заключение:** Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 соответствует требованиям:

- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 827);

- ГОСТ 33133-2014 по перечню приемо-сдаточных испытаний.

**Дополнительная информация:**

- транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510;

- срок гарантийного использования битума не менее 12 месяцев с момента изготовления;

- паспорт безопасности РПБ № 05766600-02-43035, действителен до 01.08.2021;

- продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной DQS (ООО «ДЭКУЭС») и соответствующей требованиям ISO 9001:2015 (допустимые исключения п.8.5.1 (h) в части поставки и действий после поставки продукции).

Диспетчер цеха № 10

(Доверенность № 84/19 от 01.01.19)

Забавнова Е. В.

М.П.

Дата выдачи паспорта: 12.02.2019