



Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
 Юридический адрес и адрес производства:
 Российская Федерация, 410022, город Саратов, улица Брянская, дом 1
 e-mail: sar-npz-office@snpz.rosneft.ru, телефон (8452) 47-30-60, факс (8452) 47-31-38

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015 № RU229138Q-U
 Срок действия сертификата: до 25.07.2020

Испытательная лаборатория-Управление контроля качества
 Российская Федерация, 410022, город Саратов, улица Брянская, дом 1,
 Публичное акционерное общество "Саратовский нефтеперерабатывающий завод"
 e-mail: sar-npz-office@snpz.rosneft.ru, телефон (8452) 47-30-60, факс (8452) 47-31-38
 Аттестат аккредитации № RA.RU.21AB56
 Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен

КОПИЯ

ПАСПОРТ № 307
Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90

Сертификат соответствия: РОСС RU.НП02.Н00064
 Срок действия - по 12.03.2019 г.

Обозначение документов, устанавливающих требования к продукции:
 ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия".
 Код ОКПД 2 19.20.42.121
 Номер партии : 307
 Дата изготовления: 19.01.2019
 Размер партии (масса): 142 тонн
 Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): куб окисления № 3
 Уровень наполнения: 7140 мм
 Дата отбора пробы: 19.01.2019
 Дата проведения испытаний: 19.01.2019
 Паспорт выдан на основании протокола испытаний от 19.01.2019 г. № 534



№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11501-78	61 - 90 не менее 20	67 21
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506-73	не ниже 47	49
3	Растяжимость, см: при 25°C при 0°C	ГОСТ 11505-75	не менее 55 не менее 3,5	105 3,5
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507-78	не выше -15	-20
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333-2014	не ниже 230	320
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180-72 ГОСТ 11506-73 с доп. по п.3.3 ГОСТ 22245-90	не более 5	4
7	Сцепление битума с эталонным мрамором	ГОСТ 11508-74 (метод А)	выдерживает по образцу № 2	выдерживает по образцу № 2
8	Индекс пенетрации	ГОСТ 22245-90 прилож. 2	от -1,0 до +1,0	-0,7

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий БНД 60/90 **соответствует требованиям:**

- ГОСТ 22245-90 "Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия".

Дополнительная информация:

- область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011)
- транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510
- гарантийный срок хранения 1 год с даты изготовления.

М.П.

Оператор технологической установки
 участка контрольные весы, УПНБ Производства №1
 (доверенность № 22/139 от 12.07.2018 г.)
 Дата, время выдачи паспорта: 19.01.2019 13:57

Морозова О.Ю.

(подпись)

КОПИЯ